

Klej Bonding Adhesive (BA-2004)

1. Opis

Klej Bonding Adhesive BA-2004 jest klejem kontaktowym na bazie neoprenu, przeznaczonym do przyklejania folii RubberGard EPDM lub taśmy obróbkowej FormFlash do drewna, metalu, muru i innych dopuszczalnych powierzchni.

2. Przygotowanie

Podłoże na które ma być наносzony klej Bonding Adhesive musi być czyste, gładkie, suche, bez ostrych krawędzi, oleju, smaru i innych substancji zanieczyszczających. Klejona powierzchnia membrany powinna być oczyszczona szczotką lub czystą szmatą. Klej należy mieszać przed i w trakcie używania. Jeśli był przechowywany w temperaturze poniżej 15°C, należy zadbać o to aby osiągnął temperaturę pokojową.

3. Stosowanie

Klej nakładać równą gładką warstwą na obie klejone powierzchnie przy pomocy wałka malarskiego (krótki włos) odpornego na rozpuszczalnik lub specjalnego urządzenia natryskowego. Unikać pęcherzy i nadmiernej koncentracji kleju. Umożliwić właściwe odparowanie kleju (czas zależy od warunków pogodowych) przed przyklejaniem. Gotowość do przyklejania sprawdza się metodą dotykową, opisaną w instrukcji technicznej.

4. Zużycie

Klej musi być nakładany równomiernie na obie powierzchnie: membranę i dach. Zużycie uzależnione jest od gładkości podłoża i metody nanoszenia kleju. Nakładanie ręczne wałkiem: pomiędzy 5 – 7 m² z jednego galona (obie strony). Natrysk mechaniczny: pomiędzy 7 – 9 m² z jednego galona (obie strony).

5. Charakterystyka

Techniczna	■ Podstawowy składnik	polichloropren
	■ Barwa	Bursztynowa
	■ Rozpuszczalnik	toluen, aceton, ksylen
	■ Ciała stałe (%)	23
	■ Lepkość (cp)	2300-3000
	■ Ciężar właściwy (l/kg)	0.845 ± 5%
	■ Temp. zapłonu (OC)	< -17.7

6. Pakowanie / Magazynowanie / Okres przydatności do użycia

Pakowanie: Wiadro 18,9 l (5 galonów)..

Magazynowanie: W oryginalnie zamkniętej puszcze w temp. 15°C do 25°C. Przed użyciem nie wystawiać na działanie światła słonecznego.

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy pod warunkiem przestrzegania powyższych wytycznych. Należy kontrolować datę produkcji każdej puszeki. Składowanie w wysokiej temperaturze skraca okres przydatności..

7. Środki ostrożności

Produkt łatwopalny. Składować z dala od źródeł ognia. Nie palić podczas używania. Używać tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Należy przeczytać Material Safety Data Sheets. Trzymać w miejscu uniemożliwiającym dostęp dzieciom.