

Środek gruntujący QuickPrime Plus

1. Opis

Środek gruntujący Firestone QuickPrime Plus przeznaczony jest do czyszczenia i gruntowania folii RubberGard EPDM przed stosowaniem produktów QuickSeam. Środek gruntujący QuickPrime Plus może być tylko nakładany za pomocą packi QuickScrubber. Środek gruntujący QuickPrime Plus może zastępować preparat Splice Wash w przygotowywaniu folii RubberGard EPDM do klejenia klejem Splice Adhesive firmy Firestone.

2. Przygotowanie

Podłoże do gruntowania musi być czyste, suche, wolne od obcych materiałów, talku i brudu. Konieczne może się okazać wstępne czyszczenie zmywaczem Splice Wash. Preparat należy mieszać przed i w trakcie użycia. W przypadku przechowywania w niskich temperaturach przed użyciem należy ogrzać środek gruntujący do temperatury pokojowej. Dla łatwiejszego użycia zaleca się przelanie zawartości 1 galonowej puszkii do wiadra.

3. Stosowanie

Środek gruntujący QuickPrime Plus należy nakładać packą QuickScrubber, dociskając ją w trakcie rozprowadzania preparatu po podłożu. Gruntowanie kończy się gdy Podłoże zrobi się ciemno szare (bez pęcherzy i smug). Połączenie fabryczne wymaga gruntowania ruchami równoległymi do niego. Powierzchnia gruntowana musi całkowicie wyschnąć zgodnie z wymogami testu dotykowego (zwykle krócej niż 10 minut) przed aplikacją produktów QuickSeam lub kleju Splice Adhesive.

4. Zużycie

Zabrania się rozcieńczania. Z jednego galona można osiągnąć następujące wyniki:

Połączenie standardowe taśmą Splice Tape o szer. 76 mm (3"):	60 mb – 2 strony
Połączenie B.I.S. z taśmą Splice Tape o szer. 178 mm (7"):	45 mb – 2 strony
Taśma zakrywająca płaskownik QuickSeam Batten Cover:	90 mb – 1 strona
Taśma obróbkowa QuickSeam Flashing 127 mm (5")	120 mb – 1 strona

5. Charakterystyka

Techniczna		
■ Podstawowy składnik		polimery syntetyczne
■ Barwa		półprzezroczysta szara
■ Rozpuszczalnik		nafta, toluen, heptanl
■ Ciała stałe (%)		16 - 18
■ Lepkość (cp)		bardzo rzadki, swobodnie płynąca
■ Ciężar właściwy (l/kg)		0.793 (woda = 1)
■ Temp. zapłonu (°C)		-17.77

6. Pakowanie / Magazynowanie / Okres przydatności do użycia

Pakowanie: Puszka 3,8 l (1 galon), 4 puszki w kartonie lub wiadro 11,4 l (3 galony).

Magazynowanie: W oryginalnie zamkniętej puszcze w temp. 15°C do 25°C. Przed użyciem nie wystawiać na działanie światła słonecznego.

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy pod warunkiem przestrzegania powyższych wytycznych. Należy kontrolować datę produkcji każdej puszkii. Składowanie w wysokiej temperaturze skraca okres przydatności.

7. Środki ostrożności

Produkt łatwopalny. Składować z dala od źródeł ognia. Nie palić podczas używania. Używać tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Należy przeczytać Material Safety Data Sheets. Trzymać w miejscu uniemożliwiającym dostęp dzieciom.